Mutina

Diarama
by Hella Jongerius

ES

Información general
Consejos de colocación y mantenimiento
Colores
Especificación técnica
Embalaje

Ceramiche Mutina Spa

Via del Crociale 25 41042 Fiorano Modenese, Italia
T +39 0536812800 F +39 0536812808
info@mutina.it – www.mutina.it

División Contract
arch@mutina.it

Informations générales

colección	Diarama
diseño	Hella Jongerius, 2018
producción	Industrial
material	Gres porcelánico esmaltado homogéneo
espesor	9 mm
tamaños	9,4·18,7 cm (3 45/64”·7 23/64”)
especificaciones	– 7 base de color mate – 2 colores principales: Chalk y Iron – 4 familias de colores: Ash, Sky, Maize, Blush – 3 mezclas: Dusk (Chalk + Iron), Grey Chroma y Black Chroma (9 colores diferentes en la misma base) – Rayas esmaltadas sobre una superficie no esmaltada aplicada con tecnología de impresión serigráfica de alto espesor. – Matices de color sombreados deliberadamente a través de la interacción entre el color base y el esmalte
patentes	Registered design n° 006336608-0001/0037 – date of registration: 26/03/2019
normativa	UNI EN 14411 App G (BIA group) GL

9,4·18,7 cm
(3 45/64”·7 23/64”)

Consejos de colocación y mantenimiento

uso	Revestimiento – Interior, exterior
consejos de colocación	Para garantizar una buena armonía de los tonos en la colocación en obra, se recomienda sacar el material simultáneamente de varias cajas.
adhesivo recomendado	Cola para gres porcelánico.
junta recomendada	2 milímetros. Utilice cuñas para compensar las posibles diferencias de calibre.
junta recomendadas	Lechada de cemento de grano fino / Lechada epoxi.
consejos para la limpieza de fin de obra	LECHADA DE CEMENTO: Ácido tamponado (p. ej. DETERDEK PRO de FILA o similares). Mojar el pavimento con agua, diluir el producto 1:5 con agua y echarlo en el pavimento. Esperar 2-3 minutos y, a continuación, utilizar scotch brite blanco. Posteriormente, enjuagar bien con agua limpia. LECHADA EPOXI: Detergente alcalino (p. ej. FILA CR10 o similares). FILA CR10: aplicarlo puro, esperar 30 minutos y utilizar scotch brite blancoverde. SILICONAS: Solvente para siliconas (p. ej. FILA ZEROSIL o similares). Agitar antes de usar, aplicar el producto puro cubriendo completamente cada residuo de silicona presente. Dejar actuar unos 20 minutos. A continuación intervenir con la espátula presente en la confección para despegar los residuos reblandecidos y recogerlos con paño o papel absorbente. PINTURA: Se quita por lo general con agua. No obstante, si se utilizan pinturas de resina o esmaltes especiales, preguntar mejor al fabricante de la pintura por el solvente más adecuado. HERRUMBRE: Producto como p. Ej. FILA NO RUST. Aplique el producto sobre la mancha, déjelo durante 15 minutos, elimine los residuos y enjuague bien.
limpieza general (instalación)	Se recomienda usar detergente neutro diluido en agua. Evite el uso de productos ácidos o alcalinos, ceras y / o impregnantes. Durante la limpieza ordinaria, se recomienda usar artículos extremadamente abrasivos (como estropajos y esponjas de hierro o acero) lo menos posible. Esta recomendación debe cumplirse rigurosamente en el caso de baldosas con un acabado de superficie brillante, ya que son más susceptibles al riesgo de rayones, arañazos y pérdida de brillo, etc. En caso de suciedad intensa o superficies especialmente texturizadas, utilice un producto alcalino detergente y enjuague después del lavado.
calibre (medidas reales)	9,4 cm x 18,7 cm con 1mm de tolerancia

Colores

BLACK AND WHITE

Chalk

Iron

Dusk

MIX

Grey Chroma

Black Chroma

DIARAMA COLORS

Ash Dark

Maize Light

Maize Dark

Blush Dark

Sky Light

Propuestas de instalación

Alternado horizontal

Alternado vertical

Aleatorio horizontal

Aleatorio vertical

Enlace de ejecución horizontal al azar

Enlace de ejecución vertical al azar

Tablero de ajedrez (Diarama Dusk)

Para obtener información sobre las juntas disponibles, comuníquese con la oficina de ventas.

Especificación técnica

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	DIARAMA
ISO 10545/3	water absorption	< 0,5%	in conformity with standard
ISO 10545/4	breaking strength	Sp> 7,5 min 1300	in conformity with standard
ISO 10545/9	resistance to thermal shock	no visible alteration	resistant
ASTM C484		no samples must show visible defects	unaffected
ISO 10545/12	frost resistance	no visible alteration	resistant
ISO 10545/13	resistance to chemical attacks	no visible alteration	resistant
ISO 10545/14	stains resistance	minimum 3	5
DIN 51130-04	slip resistance	–	–
DIN 51097		–	–
DCOF		–	–
Pendulum AS/NSZ 4586-13			–
LEED CERTIFICATION 4.1			24% pre-consumer recycled material
Robinson Test		–	
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
SDS			available upon request
BPD3			available upon request
HPD			available upon request

V4
dramatic variation

Embalaje

SIZE	PCS·SQM	PCS·BOX	SQM·BOX	BOX·PAL	KG·BOX	KG·PAL	SQM·PAL
todos los colores 9,4x18,7 cm	56,89	45	0,79	48	16,95	813,60	37,92
dusk, chalk, iron 9,4x18,7 cm	56,89	42	0,74	48	15,82	759,36	35,52