Mutina

Diarama
by Hella Jongerius

FR

Informations générales
Conseils de pose et d'entretien
Couleurs
Caractéristiques techniques
Emballage

Ceramiche Mutina Spa

Via del Crociale 25 41042 Fiorano Modenese, Italia
T +39 0536812800 F +39 0536812808
info@mutina.it – www.mutina.it

Département Contract
arch@mutina.it

Informations générales

collection	Diarama
design	Hella Jongerius, 2018
production	Industrielle
matériel	Grès cérame homogène émaillé
épaisseur	9 mm
dimensions	9,4·18,7 cm (3 45/64”·7 23/64”)
spécifications	– 7 couleurs de base mates – 2 couleurs principales : Chalk et Iron – 4 familles de couleurs : Ash, Sky, Maize, Blush – 3 mélanges : Dusk (Chalk+Iron), Grey Chroma et Black Chroma (9 couleurs différentes sur la même base) – Bandes émaillées sur une surface non émaillée appliquées avec une technologie d’impression sérigraphique de forte épaisseur – Nuances de couleur délibérément grisées par l’interaction entre la couleur de base et l’émail
brevets	Registered design n° 006336608-0001/0037 – date of registration: 26/03/2019
classification	UNI EN 14411 App G (BIA group) GL

9,4·18,7 cm
(3 45/64”·7 23/64”)

Conseils de pose et d’entretien

destination d’utilisation	Revêtement mural – Intérieur & Extérieur
conseils pour la pose	Merci de mélanger les différents carreaux en les prenant dans différentes boites afin d’obtenir un résultat plus harmonieux.
colle recommandée	Colle pour Grès Cérame.
dimension recommandée du joint	2mm. Utilisez des cales pour corriger les différences de calibre entre les carreaux.
type de joint recommandée	Joint ciment à grain fin où résine époxy. Merci de procéder à l’élimination du joint excédentaire avant qu’il sèche complètement.
conseils pour le nettoyage de fin chantier	JOINT DE CIMENT : acide à action tamponnée (es. DETERDEK PRO de FILA ou similaires). Tremper le sol avec de l’eau, diluer le produit 1 : 5 avec de l’eau et versez-le sur le sol. Attendre 2-3 minutes, puis utilisez une éponge type scotch brite blanc et bien rincer à l’eau claire. RESINE EPOXY : détergent alcalin (es. FILA CR10 de FILA)FILA CR10 : Appliquer pure, attendez 30 minutes, puis utilisez une éponge type scotch brite vert. SILICONE: solvant pour silicone (es. FILA ZERO SIL). Verser directement sur la tâche, attendre 20 minutes et supprimer le voile toujours avec le scotch brite. PEINTURE : elle peut être éliminée habituellement avec l’eau. En cas d’utilisation de peintures avec des résines ou émaux spécifiques merci de contacter le fabricant. ROUILLE : détachant pour supprime les rouilles, par exemple. FILA NO RUST. Appliquer le produit sur la tâche, laisser agir pendant 15 minutes, enlever le résidu et rincer abondamment.
entretien courant (produit posé)	Nous recommandons d’utiliser un détergent neutre dilué dans l’eau. Évitez d’utiliser des produits acides ou alcalins, des cires et / ou imprégnants. Lors du nettoyage ordinaire, nous recommandons d’utiliser le moins possible d’abrasifs (éponges abrasives ou métalliques) Cette recommandation doit être strictement suivie dans le cas de carreaux avec une finition de surface brillante car ils sont plus sensibles au risque de rayures, perte de brillance, etc. En cas de saleté importante ou de surfaces particulièrement rugueuses, utiliser un détergent alcalin et rincer après lavage.
calibers (dimensions réelles)	9,4 cm x 18,7 cm avec une tolérance dimensionnelle de 1mm

Couleurs

BLACK AND WHITE

Chalk

Iron

Dusk

MIX

Grey Chroma

Black Chroma

DIARAMA COLORS

Ash Dark

Maize Light

Maize Dark

Blush Dark

Sky Light

Idées d'installation

Horizontal alterné

Vertical alterné

Horizontal aléatoire

Vertical aléatoire

Horizontal aléatoire décalé

Vertical aléatoire décalé

Damier (Diarama Dusk)

Pour avoir plus d'informations sur les joints disponibles, contactez le service commercial.

Caractéristiques techniques

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	DIARAMA
ISO 10545/3	water absorption	< 0,5%	in conformity with standard
ISO 10545/4	breaking strength	Sp> 7,5 min 1300	in conformity with standard
ISO 10545/9	resistance to thermal shock	no visible alteration	resistant
ASTM C484		no samples must show visible defects	unaffected
ISO 10545/12	frost resistance	no visible alteration	resistant
ISO 10545/13	resistance to chemical attacks	no visible alteration	resistant
ISO 10545/14	stains resistance	minimum 3	5
DIN 51130-04	slip resistance	–	–
DIN 51097		–	–
DCOF		–	–
Pendulum AS/NSZ 4586-13			–
LEED CERTIFICATION 4.1			24% pre-consumer recycled material
Robinson Test		–	
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
SDS			available upon request
BPD3			available upon request
HPD			available upon request

V4
dramatic variation

Emballage

SIZE	PCS·SQM	PCS·BOX	SQM·BOX	BOX·PAL	KG·BOX	KG·PAL	SQM·PAL
toutes les couleurs 9,4x18,7 cm	56,89	45	0,79	48	16,95	813,60	37,92
dusk, chalk, iron 9,4x18,7 cm	56,89	42	0,74	48	15,82	759,36	35,52