


# Mutina


## Pico

by Ronan & Erwan Bouroullec



FR

Informations générales  
Conseils de pose et d'entretien  
Couleurs  
Caractéristiques techniques  
Emballage



# Informations générales


collection	Pico
design	Ronan & Erwan Bouroullec, 2011 – 2015 – 2021
production	Industrielle
matériel	Grès cérame homogène non émaillé
caractéristiques	Carreaux rectifiés aux bords équarris, tous rigoureusement identiques
épaisseur	12 mm
dimensions nominales	120-120 cm (47"- 47") 60-120 cm (24"- 47") 60-60 cm (24"- 24")
spécifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 couleurs de base : Blanc, Gris, Argile, Satin</li> <li>- 2 textures en pointillés en relief et bas-relief de 1,5 mm (UP and DOWN)</li> <li>- Argile aux tons de couleur mélangés pour obtenir une impression matérielle et naturelle</li> <li>- Décoration par sérigraphie (pas d'impression numérique) avec des points de couleur parfaitement centrés</li> <li>- Procédé de pressage par la technologie Continua après décoration</li> </ul>
pièces de finition	Marche, Carreau d'angle, Plinthe
primes	Red Dot Design Award 2012, Selected for Adi Design Index 2012
brevets	Registered design n° 001912999-0011 – date of registration: 06/09/2011
classification	UNI EN 14411 App G (BIA group) UGL

## PICO DOWN



section

### down natural




120-120 cm  
47"- 47"

60-120 cm  
24"- 47"

60-60 cm  
24"- 24"

### blue dots




120-120 cm  
47"- 47"

60-120 cm  
24"- 47"

60-60 cm  
24"- 24"

### red dots




120-120 cm  
47"- 47"

60-120 cm  
24"- 47"


60-60 cm  
24"- 24"

## PICO UP



section

### up natural




120-120 cm  
47"- 47"

60-120 cm  
24"- 47"

60-60 cm  
24"- 24"

### up




120-120 cm  
47"- 47"

60-120 cm  
24"- 47"


60-60 cm  
24"- 24"

## pièces de finition

marche  
33-120-4,5 cm  
13"- 47"- 1 7/8"




carreau d'angle  
33-120-4,5 cm  
13"- 47"- 1 7/8"



plinthe  
3,8-60 cm  
2"- 24"

disponible uniquement  
en down natural



section

## Conseils de pose et d'entretien


destination d'utilisation	Sol & Revêtement mural – Intérieur & Extérieur
conseils pour la pose	Merci de mélanger les différents carreaux en les prenant dans différentes boites afin d'obtenir un résultat plus harmonieux. Pour la pose du format 120x120 nous recommandons de faire un double encollage.
colle recommandée	Colle pour grès cérame.
dimension recommandée du joint	Largeur joint conseillée : 2mm. Utilisez des cales pour corriger les différences de calibre entre les carreaux.
type de joint recommandée	Joint ciment OU résine époxy. Merci de procéder à l'élimination du joint excédentaire avant qu'il sèche complètement.
conseils pour le nettoyage de fin chantier	JOINT DE CIMENT : acide à action tamponnée (es. DETERDEK PRO de FILA ou similaires). Tremper le sol avec de l'eau, diluer le produit 1 : 5 avec de l'eau et versez-le sur le sol. Attendre 2-3 minutes, puis utilisez une éponge type scotch brite blanc et bien rincer à l'eau claire. RESINE EPOXY : détergent alcalin (es. FILA CR10 de FILA)FILA CR10 : Appliquer pure, attendez 30 minutes, puis utilisez une éponge type scotch brite vert. SILICONE: solvant pour silicone (es. FILA ZERO SIL). Verser directement sur la tâche, attendre 20 minutes et supprimer le voile toujours avec le scotch brite. PEINTURE : elle peut être éliminée habituellement avec l'eau. En cas d'utilisation de peintures avec des résines ou émaux spécifiques merci de contacter le fabricant. ROUILLE : détachant pour supprimer les rouilles, par exemple. FILA NO RUST. Appliquer le produit sur la tâche, laisser agir pendant 15 minutes, enlever le résidu et rincer abondamment.
entretien courant (produit posé)	Nous recommandons d'utiliser un détergent neutre dilué dans l'eau. Évitez d'utiliser des produits acides ou alcalins, des cires et / ou imprégnants. Lors du nettoyage ordinaire, nous recommandons d'utiliser le moins possible d'abrasifs (éponges abrasives ou métalliques) Cette recommandation doit être strictement suivie dans le cas de carreaux avec une finition de surface brillante car ils sont plus sensibles au risque de rayures, perte de brillance, etc. En cas de saleté importante ou de surfaces particulièrement rugueuses, utiliser un détergent alcalin et rincer après lavage. Pour les grandes surfaces, l'utilisation d'une machine professionnelle pour le lavage des sols est conseillée. Pendant les procédures de nettoyage quotidiennes, il faut tenir compte que certains types de saleté (poussière, sable) augmentent l'effet abrasif du piéfinement. Il est donc recommandé de placer un tapis à l'entrée.
calibres (dimensions réelles)	60 cm x 60 cm -> 594 mm x 594 mm 120 cm x 120 cm -> 594 mm x 1190 mm 120 cm x 120 cm -> 1190 mm x 1190 mm

# Couleurs


## GRIS



Down Natural



Red Dots



Blue Dots




Up Natural


## BLANC



Down Natural



Red Dots



Blue Dots



Up Natural


## SATIN



Down Natural



Red Dots



Blue Dots




Up Natural


## ARGILE




Down Natural



Red Dots




Blue Dots




Up Natural

## BLUE



Up Blue

## RED



Up Red

Pour avoir plus d'informations sur les joints disponibles, contactez le service commercial.

# Caractéristiques techniques

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	PICO
ISO 10545/2	SIZES  length and width thickness straightness of edges wedging flatness	$\pm 0,6\%$ $\pm 5\%$ $\pm 0,5\%$ $\pm 0,6\%$ $\pm 0,5\%$	in conformity with standard
ISO 10545/3	water absorption	< 0,5%	0,06%
ASTM C373		< 0,5%	0,06%
ISO 10545/4	breaking strength	$\geq 35$ N/mm	61,2 N/mm <sup>2</sup>
ISO 10545/6	resistance to deep abrasion	<175 mm <sup>3</sup>	in conformity
EN 101	surface hardness (scala mohs)	> 5	8
ISO 10545/9	resistance to thermal shock	no visible alteration	resistant
ASTM C484		no samples must show visible defects	unaffected
ISO 10545/12	frost resistance	no visible alteration	resistant
ASTM C1026		unaffected	unaffected
ISO 10545/13	resistance to chemical attacks	no visible alteration	resistant
ASTM C650			unaffected
ISO 10545/14	stains resistance	minimum 3	5
DIN 51130-04	slip resistance	medium values 6 $\div$ 10° R9 10 $\div$ 19° R10 19 $\div$ 27° R11 27 $\div$ 35° R12 > 35° R13	UP R11 DOWN R11 SATIN UP R10 SATIN DOWN R9
DIN 51097			UP B DOWN A SATIN UP B SATIN DOWN A
DCOF		> 0,42	UP 0,59 DOWN 0,70 SATIN UP 0,47 SATIN DOWN 0,55
Pendulum BS7976-2			UP 53 dry - 38 wet DOWN 49 dry - 31 wet SATIN UP 58 dry - 29 wet SATIN DOWN 57 dry - 28 wet
LEED CERTIFICATION 4.1			20% recycled material
ENVIROMENTAL MANAGEMENT SYSTEM ISO 14000 E ISO 9001			
 UPEC			available upon request
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
EPD			available upon request
SDS			available upon request
BPD3			available upon request
HPD			available upon request

# Emballage

SIZE	PCS-SQM	SQM-PCS	PCS-PAL	KG-PCS	KG-PAL	SQM-PAL
120-120 cm	0,69	1,44	36	38,30	1379	51,84

SIZE	PCS-SQM	PCS-BOX	SQM-BOX	BOX-PAL	KG-BOX	KG-PAL	SQM-PAL
60-120 cm	1,38	2	1,44	24	38,65	928,00	34,56
60-60 cm	2,77	3	1,08	32	29,00	928,00	34,56
marche 33-120-4,5 cm	-	2	2,40 ml	-	26,00	-	-
angle 33-120-4,5 cm	-	1	1,20 ml	-	13,50	-	-
plinthe 3,8-60 cm	-	10	6 ml	-	5,00	-	-