CONSEILS DE POSE ET D'ENTRETIEN

SERIE:
DIN

FORMAT NOMINALE:
15x15 cm en céramique émaillée
7,4x15 cm en céramique émaillée
Feuille 30x30 tesselles 7,4x7,4 cm en céramique émaillée
Feuille 30x30 tesselles 3,6x7,4 cm en céramique émaillée

DESTINATION D'UTILISATION:
Sol & Revêtement
Intérieur

CONSEILS POUR LA POSE :
Poser sur des murs parfaitement plats et secs, adapter les rayons des bords et des angles du support et appliquer une quantité suffisante de colle à l'aide d'une spatule crantée pour permettre le bon positionnement des carreaux unis et des pièces spéciales.

IMPORTANT

Compte tenu du caractère artisanal de la collection, il est fortement recommandé, avant de procéder à la pose définitive du matériel, d'essayer à sec de composer la pose des différents formats, afin d'évaluer le bon positionnement des différents éléments et d'harmoniser la pose au moyen d'une répartition soignée des joints."

COLLE RECOMMANDEE :
Colle pour grès cérame NON RAPIDE pour faciliter la disposition des pièces.

TYPE ET DIMENSION DE JOINT RECOMMANDEE' :
Placez les feuilles en respectant le même joint existant à l'intérieur de la feuille.

JOINT RECOMMANDE :
Joint ciment OU résine époxy.
JOINT CIMENT : jointer 0,5 m2 à la fois et bien nettoyer avec de l'eau claire.
Merci de procéder à l'élimination du joint excédentaire avant qu'il sèche complètement.
JOINT EPOXY : jointer 0,5 m2 à la fois et bien nettoyer avec de l'eau claire.
Merci de procéder à l'élimination du joint excédentaire avant qu'il sèche complètement.

Ceramiche Mutina Spa
Via del Crociale 25
41042 Fiorano, MO Italia
T +39 0536 812800
F +39 0536 812808
C.F. / P.I. 00336880364
mutina.it

CONSEILS POUR LE NETTOYAGE DE FIN CHANTIER :

JOINT DE CIMENT : acide à action tamponnée (es. DETERDEK PRO de FILA ou similaires).
Tremper le sol avec de l'eau, diluer le produit 1 : 5 avec de l'eau et versez-le sur le sol. Attendre 2-3 minutes, puis utilisez une éponge type scotch brite blanc et bien rincer à l'eau claire.

RESINE EPOXY : détergent alcalin (es. FILA CR10 de FILA)FILA CR10 : Appliquer pure, attendez 30 minutes, puis utilisez une éponge type scotch brite vert.

SILICONE: solvant pour silicone (es. FILA ZERO SIL). Verser directement sur la tâche, attendre 20 minutes et supprimer le voile toujours avec le scotch brite.

PEINTURE : elle peut être éliminée habituellement avec l'eau.
En cas d'utilisation de peintures avec des résines ou émaux spécifiques merci de contacter le fabricant.

ROUILLE : détachant pour supprime les rouilles, par exemple. FILA NO RUST. Appliquer le produit sur la tâche, laisser agir pendant 15 minutes, enlever le résidu et rincer abondamment.

Ceramiche Mutina Spa
Via del Crociale 25
41042 Fiorano, MO Italia
T +39 0536 812800
F +39 0536 812808
C.F. / P.I. 00336880364
mutina.it