CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

SERIE:
DIN

TAMAÑO NOMINAL:
15x15 cm en ceramica esmaltada
7,4x15 cm en ceramica esmaltada
7,4x7,4 cm en ceramica esmaltada sobre mallas
3,6x7,4 cm en ceramica esmaltada sobre mallas

USO:
Pavimento
Revestimiento
Interior

CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN:
Instalar sobre paredes perfectamente planas y secas, adaptar los radios de los cantos y esquinas del soporte y aplicar con llana dentada una cantidad adecuada de adhesivo para permitir la correcta colocación de soportes y piezas especiales.

IMPORTANTE
Dado el carácter artesanal de la colección, se recomienda encarecidamente, antes de realizar la colocación final del material, probar en seco para componer la colocación de los distintos formatos, con el fin de evaluar la correcta colocación de los distintos elementos y armonizar el material mediante una precisa subdivisión de las juntas".

ADHESIVO RECOMENDADO:
Cola para gres porcelánico de adhesión NO RÁPIDA para facilitar la aplicación de las piezas/hojas.

JUNTA RECOMENDADA:
Aplicar las hojas respetando la junta ya presente dentro de la hoja.

JUNTAS RECOMENDADAS
LECHADA DE CEMENTO: Rellenar a cada vez 0,5 m^2 y lavar correctamente con agua limpia. Quitar adecuadamente los restos de lechada antes de que se seque por completo.
LECHADA EPOXI: Rellenar a cada vez 0,5 m^2 y lavar correctamente con agua limpia. Quitar adecuadamente los restos de lechada antes de que se seque por completo.

Ceramiche Mutina Spa
Via del Crociale 25
41042 Fiorano, MO Italia
T +39 0536 812800
F +39 0536 812808
C.F. / P.I. 00336880364
mutina.it

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA DE FIN DE OBRA:

LECHADA DE CEMENTO:
Ácido tamponado (p. ej. DETERDEK PRO de FILA o similares).
Mojar el pavimento con agua, diluir el producto 1:5 con agua y echarlo en el pavimento. Esperar 2-3 minutos y, a continuación, utilizar scotch brite blanco. Posteriormente, enjuagar bien con agua limpia.

LECHADA EPOXI:
Detergente alcalino (p. ej. FILA CR10 o similares). FILA CR10: aplicarlo puro, esperar 30 minutos y utilizar scotch brite blancoverde.

SILICONAS:
Solvente para siliconas (p. ej. FILA ZEROSIL o similares).
Agitar antes de usar, aplicar el producto puro cubriendo completamente cada residuo de silicona presente. Dejar actuar unos 20 minutos. A continuación intervenir con la espátula presente en la confección para despegar los residuos reblandecidos y recogerlos con paño o papel absorbente.

PINTURA:
Se quita por lo general con agua. No obstante, si se utilizan pinturas de resina o esmaltes especiales, preguntar mejor al fabricante de la pintura por el solvente más adecuado.

HERRUMBRE: Producto como p. Ej. FILA NO RUST. Aplique el producto sobre la mancha, déjelo durante 15 minutos, elimine los residuos y enjuague bien.

Ceramiche Mutina Spa
Via del Crociale 25
41042 Fiorano, MO Italia
T +39 0536 812800
F +39 0536 812808
C.F. / P.I. 00336880364
mutina.it