


# Mutina

Ceramica  
by Silvia Jacobazzi







## Colori




Bianca




stucco: calce 01\*



Avorio



stucco: bianco 50



Beige



stucco: cream 45



Ecrù



stucco: ecrù 52

\*stucco a contrasto:




Kerakoll Lissoni 6



Marrone




stucco: cenere 62



Grigio chiaro



stucco: Kerakoll Lissoni 6



Grigio medio



stucco: cenere 62




Grigio scuro



stucco: black 74

## Informazioni generali


collezione	Ceramica
design	Silvia Giacobazzi, 2006/2010
produzione	Artigianale
materiale	Impasto pressato smaltato
spessore	11 mm
formato nominale	5,3·19,8 cm (2"· 8")
specifiche	La collezione comprende: – 8 colori smaltati – 8 stucchi in tono – 1 stucco a contrasto
pezzi speciali	Angolo
categoria	UNI EN 14411 App L (Bill group)



5,3·19,8 cm  
2"· 8"

pezzi speciali

angolo  
1,1·10,8 cm  
0,4"· 4,2"



angolo  
1,4·1,4 cm  
0,5"· 0,5"



## Consigli di posa e manutenzione

destinazione d'uso	Rivestimento – interno.
consigli di posa	Per realizzare una buona armonia dei toni della posa in opera, si consiglia di prelevare il materiale alternativamente da più scatole.
collante consigliato	Colla per bi-cottura NON RAPIDA per facilitare la sistemazione dei pezzi.
fuga consigliata	Utilizzare i cunei distanziatori per correggere le differenze di calibro tra le piastrelle.
stucco consigliato	Stucco cementizio / stucco epossidico.
consigli di pulizia fine cantiere	STUCCO CEMENTIZIO: Acido tamponato (es. DETERDEK PRO di FILA, o similari). Bagnare il pavimento con acqua, diluire il prodotto 1:5 con acqua e versare sul pavimento. Aspettare 2 o 3 minuti poi utilizzare scotch brite bianco e risciacquare bene con acqua pulita. STUCCO EPOSSIDICO: Detergente alcalino (es. FILA CR10 o similari). FILA CR10: da applicare puro, lasciare agire circa 30 minuti e utilizzare lo scotch brite verde. SILICONE: Solvente per silicone (es. FILA ZERO SIL) da versare puro direttamente sulla macchia, attendere 20 minuti e sempre con l'utilizzo di scotch brite rimuovere l'alone. PITTURA: Di solito si toglie con acqua, ma se sono state utilizzate delle pitture in resina o smalti particolari, meglio chiedere alla ditta produttrice del colore quale sia il solvente più adatto. RUGGINE: Smacchiatore rimuovi ruggine (es. FILA NO RUST.) Applicare il prodotto sulla macchia, lasciare agire 15 minuti circa, asportare il residuo e sciacquare accuratamente.
pulizia generale (piastrelle posate)	Consigliamo l'utilizzo di un detergente neutro diluito in acqua. Evitare l'uso di prodotti acidi o alcalini, cere e/o impregnanti. Durante la pulizia ordinaria si consiglia di utilizzare il meno possibile quanto di più abrasivo (come pagliette e spugne di ferro o acciaio). Questa raccomandazione deve essere rispettata rigorosamente nel caso di piastrelle con una finitura superficiale lucida poiché sono più suscettibili al rischio di graffi, perdita di lucentezza, ecc. In caso di sporco pesante o superfici particolarmente ruvide, utilizzare un detergente alcalino e risciacquare dopo il lavaggio. Per grandi superfici si consiglia l'uso di una macchina lavapavimenti. Durante le procedure di pulizia quotidiane, è necessario ricordare che alcuni tipi di sporco (polvere, sabbia) aumentano l'effetto abrasivo del traffico pedonale. Pertanto si consiglia di posizionare un tappetino all'ingresso.
calibro (misura reale)	Il prodotto è artigianale e fatto a mano, quindi ogni piastrella ha una tolleranza di +/-2 mm.