

Mutina

Diarama

by Hella Jongerius



IT

Informazioni generali
Consigli di posa e manutenzione
Colori
Specifiche tecniche
Imballo



Informazioni generali

collezione	Diarama
design	Hella Jongerius, 2018
produzione	Industriale
materiale	Gres porcellanato ad impasto omogeneo smaltato
spessore	9 mm
formato nominale	9,4-18,7 cm (345/64"-723/64")
specifiche	<ul style="list-style-type: none">- 7 colori di base matt- 2 colori principali: Chalk e Iron- 4 famiglie colore: Ash, Sky, Maize, Blush- 3 mix: Dusk (Chalk+Iron), Grey Chroma e Black Chroma (9 colori diversi sulla stessa base)- Striscia smaltata sulla superficie non smaltata applicata con tecnologia di stampa serigrafica ad alto spessore- Gli smalti colorati sono naturalmente non omogenei dato il tipo di applicazione usata
brevetti	Modello depositato n° 006336608-0001/0037 – data di deposito: 26/03/2019
categoria	UNI EN 14411 App G (BIA group) GL



9,4-18,7 cm
(345/64"-723/64")

Consigli di posa e manutenzione


destinazione d'uso	Rivestimento – interno, esterno.
consigli di posa	Materiale volutamente stonalizzato. Prelevare il materiale da più scatole e miscelare con attenzione.
collante consigliato	Colla per gres porcellanato.
fuga consigliata	2 mm. Utilizzare i cunei distanziatori per correggere le differenze di calibro tra le piastrelle.
stucco consigliato	Stucco cementizio a grana fine /stucco epossidico.
consigli di pulizia fine cantiere	STUCCO CEMENTIZIO: Acido tamponato (es. DETERDEK PRO di FILA, o similari). Bagnare il pavimento con acqua, diluire il prodotto 1:5 con acqua e versare sul pavimento. Aspettare 2 o 3 minuti poi utilizzare scotch brite bianco e risciacquare bene con acqua pulita. STUCCO EPOSSIDICO: Detergente alcalino (es. FILA CR10 o similari). FILA CR10: da applicare puro, lasciare agire circa 30 minuti e utilizzare lo scotch brite verde. SILICONE: Solvente per silicone (es. FILA ZERO SIL) da versare puro direttamente sulla macchia, attendere 20 minuti e sempre con l'utilizzo di scotch brite rimuovere l'alone. PITTURA: Di solito si toglie con acqua, ma se sono state utilizzate delle pitture in resina o smalti particolari, meglio chiedere alla ditta produttrice del colore quale sia il solvente più adatto. RUGGINE: Smacchiatore rimuovi ruggine (es. FILA NO RUST.) Applicare il prodotto sulla macchia, lasciare agire 15 minuti circa, asportare il residuo e sciacquare accuratamente.
pulizia generale (piastrelle posate)	Consigliamo l'utilizzo di un detergente neutro diluito in acqua. Evitare l'uso di prodotti acidi o alcalini, cere e/o impregnanti. Durante la pulizia ordinaria si consiglia di utilizzare il meno possibile quanto di più abrasivo (come pagliette e spugne di ferro o acciaio). Questa raccomandazione deve essere rispettata rigorosamente nel caso di piastrelle con una finitura superficiale lucida poiché sono più suscettibili al rischio di graffi, perdita di lucentezza, ecc. In caso di sporco pesante o superfici particolarmente ruvide, utilizzare un detergente alcalino e risciacquare dopo il lavaggio.
calibro (misura reale)	9,4 cm x 18,7 cm with 1 mm di tolleranza

Colori

BLACK AND WHITE



Chalk




Iron



Dusk

MIX



Grey Chroma




Black Chroma

DIARAMA COLORS



Ash Dark




Maize Light



Maize Dark




Blush Dark




Sky Light

idee di posa




Alternato orizzontale




Alternato verticale




Random orizzontale




Random verticale



Random a correre orizzontale



Random a correre verticale




Scacchiera (Diarama Dusk)

Per informazioni sulle fughe disponibili, contattare l'ufficio commerciale

Specifiche tecniche

NORMA	CARATTERISTICHE	VALORE PRESCRITTO	DIARAMA
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua	< 0,5%	conforme
ISO 10545/4	resistenza alla flessione	Sp> 7,5 min 1300	conforme
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici	nessuna alterazione visibile	resiste
ASTM C484		nessun campione deve mostrare difetti visibili	invariato
ISO 10545/12	resistenza al gelo	nessuna alterazione visibile	resiste
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici	nessuna alterazione visibile	resiste
ISO 10545/14	resistenza alle macchie	classe 3 min	5
DIN 51130-04	resistenza allo scivolamento	-	-
DIN 51097		-	-
DCOF		-	-
Pendulum AS/NSZ 4586-13			-
LEED CERTIFICATION 4.1			24% materiale riciclato pre-consumo
Robinson Test		-	
VOC Emission			disponibile su richiesta
Declaration of Contents			disponibile su richiesta
SDS			disponibile su richiesta
BPD3			disponibile su richiesta
HPD			disponibile su richiesta



Imballo

FORMATO	PZ-MQ	PZ-SCAT	MQ-SCAT	SCAT-PAL	KG-SCAT	KG-PAL	MQ-PAL
tutti i colori 9,4x18,7 cm	56,89	45	0,79	48	16,95	813,60	37,92
dusk, chalk, iron 9,4x18,7 cm	56,89	42	0,74	48	15,82	759,36	35,52