

Mutina

Phenomenon by Tokujin Yoshioka



FR

Informations générales
Conseils de pose et d'entretien
Couleurs
Caractéristiques techniques
Emballage




Rain Mosaics

Informations générales


collection	Phenomenon
design	Tokuji Yoshioka, 2010 – 2013 – 2022
production	Artisanale
matériel	Tesselles en grès cérame homogène non émaillé, obtenues par pressage et fixées sur filet
épaisseur	RAIN A: min 5 mm - max 7 mm RAIN B: min 5 mm - max 7 mm RAIN C: 5 mm
dimensions nominales	RAIN A: filet 25-30 cm (filet 9 7/8" - 12") RAIN B: filet 25-30 cm (filet 9 7/8" - 12") RAIN C: filet 25-30 cm (filet 9 7/8" - 12")
spécifications	<ul style="list-style-type: none"> – 7 couleurs Bianco, Grigio, Fango, Nero, Blu, Verde, Rosa – 3 mosaïques sur filet – La mosaïque est assemblée en feuilles pour obtenir un « look fait maison » à la surface. Rain A-B-C, Honeycomb A-B, Rock, Air, Wind des séries Phenomenon représentent le meilleur du savoir-faire artisanal italien contemporain. – Chaque tesselle est pressée individuellement avec un moule sur-mesure à 100-trous, expressément créé pour obtenir une impression matérielle et artisanale, puis mise au feu au moyen d'un procédé sur-mesure breveté. – Procédé de production et machines Mutina brevetés (Brevet Industriel déposé le 02/09/2010 sous le numéro MO2010A000247) – Les tesselles sont assemblées manuellement avec soin par des mains expertes pour élaborer un motif unique et innovant.
primes	ICFF Editors Award Material 2011, Wallpaper Design Award 2011, Edida 2011, Selected for Adi Design Index 2011, Love Tag Azure Magazine 2012, Red Dot Design Award 2012, Interior Innovation Award 2014, Best of Best 2014
brevets	Registered design n° 001912999-0011 – date of registration: 06/09/2011
classification	UNI EN 14411 App G (BIA group) UGL

RAIN A




filet 25-30 cm
filet 9 7/8" - 12"

RAIN B



filet 25-30 cm
filet 9 7/8" - 12"

RAIN C



filet 25-30 cm
filet 9 7/8" - 12"

Conseils de pose et d'entretien

destination d'utilisation	Revêtement mural (RAIN A-B-C) – Intérieur & Extérieur.
conseils pour la pose	Poser sur les murs parfaitement propres, sans fissures, planes et secs
colle recommandée	Colle pour grès cérame NON RAPIDE pour faciliter la disposition des pièces.
dimension recommandée du joint	Largeur joint conseillée : 2mm.
type de joint recommandée	Joint ciment OU résine époxy. JOINT CIMENT : jointer 0,5 m ² à la fois et bien nettoyer avec de l'eau claire. Merci de procéder à l'élimination du joint excédentaire avant qu'il sèche complètement. JOINT EPOXY : jointer 0,5 m ² à la fois et bien nettoyer avec de l'eau claire. Merci de procéder à l'élimination du joint excédentaire avant qu'il sèche complètement.
conseils pour le nettoyage de fin chantier	JOINT DE CIMENT : acide à action tamponnée (es. DETERDEK PRO de FILA ou similaires). Tremper le sol avec de l'eau, diluer le produit 1 : 5 avec de l'eau et versez-le sur le sol. Attendre 2-3 minutes, puis utilisez une éponge type scotch brite blanc et bien rincer à l'eau claire. RESINE EPOXY : détergent alcalin (es. FILA CR10 de FILA)FILA CR10 : Appliquer pure, attendez 30 minutes, puis utilisez une éponge type scotch brite vert. SILICONE: solvant pour silicone (es. FILA ZERO SIL). Verser directement sur la tâche, attendre 20 minutes et supprimer le voile toujours avec le scotch brite. PEINTURE : elle peut être éliminée habituellement avec l'eau. En cas d'utilisation de peintures avec des résines ou émaux spécifiques merci de contacter le fabricant. ROUILLE : détachant pour supprimer les rouilles, par exemple. FILA NO RUST. Appliquer le produit sur la tâche, laisser agir pendant 15 minutes, enlever le résidu et rincer abondamment.
entretien courant (produit posé)	Nous recommandons d'utiliser un détergent neutre dilué dans l'eau. Évitez d'utiliser des produits acides ou alcalins, des cires et / ou imprégnants. Lors du nettoyage ordinaire, nous recommandons d'utiliser le moins possible d'abrasifs (éponges abrasives ou métalliques) Cette recommandation doit être strictement suivie dans le cas de carreaux avec une finition de surface brillante car ils sont plus sensibles au risque de rayures, perte de brillance, etc. En cas de saleté importante ou de surfaces particulièrement rugueuses, utiliser un détergent alcalin et rincer après lavage.
calibres (dimensions réelles)	–

Couleurs

RAIN A



Rain A Bianco



Rain A Grigio



Rain A Fango



Rain A Nero



Rain A Blu



Rain A Verde



Rain A Rosa

RAIN B



Rain B Bianco



Rain B Grigio



Rain B Fango



Rain B Nero



Rain B Blu



Rain B Verde



Rain B Rosa


RAIN C



Rain C Bianco



Rain C Grigio



Rain C Fango



Rain C Nero



Rain C Blu



Rain C Verde




Rain C Rosa

Pour avoir plus d’informations sur les joints disponibles, contactez le service commercial.


Mosaics: Honeycomb, Rock, Air, Wind

collection	Phenomenon
design	Tokuji Yoshioka, 2010 - 2013 - 2022
production	Artisanale
matériel	Tesselles en grès cérame homogène non émaillé, obtenues par pressage et fixées sur filet
épaisseur	HONEYCOMB A: min 5 mm - max 6 mm HONEYCOMB B: min 6 mm - max 8 mm ROCK: 5 mm AIR: 8 mm WIND: 7 mm
dimensions nominales	HONEYCOMB A: net 30.30 cm (net 12".12") HONEYCOMB B: net 30.30 cm (net 12".12") ROCK: net 29.29 cm (net 11 13/16".11 13/16") AIR: net 30.30 cm (net 12".12") WIND: net 25.25 cm (net 10".10")
spécifications	<p>– 7 couleurs Bianco, Grigio, Fango, Nero, Blu, Verde, Rosa</p> <p>– 5 mosaïques sur filet</p> <p>– La mosaïque est assemblée en feuilles pour donner un « aspect fait main » à la surface. Rain A-B-C, Honeycomb A-B, Rock, Air, Wind des séries Phenomenon représentent le meilleur du savoir-faire artisanal italien contemporain.</p> <p>– Chaque tesselle est individuellement pressée avec un moule sur-mesure à 100-trous, expressément créé pour obtenir une impression matérielle et artisanale, puis mise au feu au moyen d'un procédé sur-mesure breveté.</p> <p>– Procédé de production et machines Mutina brevetés (Brevet Industriel déposé le 02/09/2010 sous le numéro MO2010A000247) – Les tesselles sont assemblées manuellement avec soin par des mains expertes pour élaborer un motif unique et innovant.</p>
primes	ICFF Editors Award Material 2011, Wallpaper Design Award 2011, Edida 2011, Selected for Adi Design Index 2011, Love Tag Azure Magazine 2012, Red Dot Design Award 2012, Interior Innovation Award 2014, Best of Best 2014
brevets	Registered design n° 001912999-0011 – date of registration: 06/09/2011 Registered design n° 002336909-0001/0004 – date of registration: 31/10/2013
classification	UNI EN 14411 App G (BIA group) UGL


HONEYCOMB A



HONEYCOMB B




RACCORDO ESTERNO
HONEYCOMB A + B




ROCK





filet 29-29 cm
filet 11 13/16"-11 13/16"




AIR




filet 30-30 cm
filet 12"-12"



WIND



filet 25-25 cm
filet 10"-10"




Conseils de pose et d'entretien


destination d'utilisation	Sol (ROCK, HONEY A), Revêtement mural (ROCK, HONEY A, WIND, AIR, HONEY B) – Intérieur & Extérieur
conseils pour la pose	Poser sur les murs parfaitement propres, sans fissures, planes et secs
colle recommandée	Colle pour grès cérame NON RAPIDE pour faciliter la disposition des pièces.
dimension recommandée du joint	Largeur joint conseillée : 2mm.
type de joint recommandée	Joint ciment OU résine époxy. JOINT CIMENT : jointer 0,5 m² à la fois et bien nettoyer avec de l'eau claire. Merci de procéder à l'élimination du joint excédentaire avant qu'il sèche complètement. JOINT EPOXY : jointer 0,5 m² à la fois et bien nettoyer avec de l'eau claire. Merci de procéder à l'élimination du joint excédentaire avant qu'il sèche complètement.
conseils pour le nettoyage de fin chantier	JOINT DE CIMENT : acide à action tamponnée (es. DETERDEK PRO de FILA ou similaires). Tremper le sol avec de l'eau, diluer le produit 1 : 5 avec de l'eau et versez-le sur le sol. Attendre 2-3 minutes, puis utilisez une éponge type scotch brite blanc et bien rincer à l'eau claire. RESINE EPOXY : détergent alcalin (es. FILA CR10 de FILA)FILA CR10 : Appliquer pure, attendez 30 minutes, puis utilisez une éponge type scotch brite. SILICONE: solvant pour silicone (es. FILA ZERO SIL). Verser directement sur la tâche, attendre 20 minutes et supprimer le voile toujours avec le scotch brite. PEINTURE : elle peut être éliminée habituellement avec l'eau. En cas d'utilisation de peintures avec des résines ou émaux spécifiques merci de contacter le fabricant. ROUILLE : détachant pour supprimer les rouilles, par exemple. FILA NO RUST. Appliquer le produit sur la tâche, laisser agir pendant 15 minutes, enlever le résidu et rincer abondamment.
entretien courant (produit posé)	Nous recommandons d'utiliser un détergent neutre dilué dans l'eau. Évitez d'utiliser des produits acides ou alcalins, des cires et / ou imprégnants. Lors du nettoyage ordinaire, nous recommandons d'utiliser le moins possible d'abrasifs (éponges abrasives ou métalliques) Cette recommandation doit être strictement suivie dans le cas de carreaux avec une finition de surface brillante car ils sont plus sensibles au risque de rayures, perte de brillance, etc. En cas de saleté importante ou de surfaces particulièrement rugueuses, utiliser un détergent alcalin et rincer après lavage. Pour les grandes surfaces, l'utilisation d'une machine professionnelle pour le lavage des sols est conseillée. Pendant les procédures de nettoyage quotidiennes, il faut tenir compte que certains types de saleté (poussière, sable) augmentent l'effet abrasif du piétinement. Il est donc recommandé de placer un tapis à l'entrée.
calibres (dimensions réelles)	–

Couleurs


HONEYCOMB A




Honeycomb A Bianco




Honeycomb A Grigio




Honeycomb A Fango




Honeycomb A Nero



Honeycomb A Blu




Honeycomb A Verde




Honeycomb A Rosa

HONEYCOMB B




Honeycomb B Bianco




Honeycomb B Grigio



Honeycomb B Fango




Honeycomb B Nero



Honeycomb B Blu




Honeycomb B Verde




Honeycomb B Rosa


ROCK




Rock Bianco




Rock Grigio




Rock Fango




Rock Nero



Rock Blu



Rock Verde




Rock Rosa

AIR




Air Bianco




Air Grigio




Air Fango



Air Nero



Air Blu



Air Verde



Air Rosa


WIND



Wind Bianco




Wind Grigio



Wind Fango



Wind Nero



Wind Blu



Wind Verde




Wind Rosa

Pour avoir plus d'informations sur les joints disponibles, contactez le service commercial.

Phenomenon Glossy: Rain A, Honeycomb B, Rock


collection	Phenomenon Glossy
design	Tokujin Yoshioka, 2022
production	Artisanale
matériel	Tesselles en grès cérame homogène émaillé, obtenues par pressage et fixées sur filet
épaisseur	RAIN A: MIN 5 mm - MAX 7 mm HONEYCOMB B: min 6 mm - max 8 mm ROCK: 5 mm
dimensions nominales	HONEYCOMB B - feuille 30x30 ROCK - feuille 29x29 RAIN A - feuille 25x30
spécifications	<p>– 4 couleurs Bianco Glossy, Nero Glossy, Oro, Argento</p> <p>– 3 mosaïques sur filet</p> <p>– La mosaïque est assemblée en feuilles pour donner un « aspect fait main » à la surface. Rain A, Honeycomb B, Rock, des séries Phenomenon représentent le meilleur du savoir-faire artisanal italien contemporain.</p> <p>– Chaque tesselle est individuellement pressée avec un moule sur-mesure à 100-trous, expressément créé pour obtenir une impression matérielle et artisanale, puis mise au feu au moyen d'un procédé sur-mesure breveté.</p> <p>– Procédé de production et machines Mutina brevetés (Brevet Industriel déposé le 02/09/2010 sous le numéro MO2010A000247)</p> <p>– Les tesselles sont assemblées manuellement avec soin par des mains expertes pour élaborer un motif unique et innovant.</p>
brevets	Registered design n° 001912999-0011 – date of registration: 06/09/2011
classification	UNI EN 14411 App G (BIA group) GL

RAIN A




filet 25-30 cm
filet 9 7/8" · 12"


section




HONEYCOMB B




filet 30-30 cm
filet 12" · 12"



ROCK



filet 29-29 cm
filet 11 13/16" · 11 13/16"



Conseils de pose et d'entretien

destination d'utilisation	Revêtement, Intérieur
conseils pour la pose	Poser sur les murs parfaitement propres, sans fissures, plans et secs.
colle recommandée	Colle pour grès cérame NON RAPIDE pour faciliter la disposition des pièces.
type de joint recommandée	Placez les feuilles en respectant le même joint existant à l'intérieur de la feuille.
joints recommandés	JOINT CIMENT À GRAIN FIN : (toutes les mosaïques). Jointoyer 0,5 m ² à la fois et bien nettoyer exclusivement à l'eau claire. Eliminer soigneusement les résidus de mastic avant qu'ils soient totalement secs. JOINT EPOXY : (seulement pour PHENOMENON ROCK GLOSSY BIANCO et PHENOMENON ROCK GLOSSY NERO). Jointoyer 0,5 m ² à la fois et bien nettoyer à l'eau claire. Eliminer soigneusement les résidus de mastic avant qu'ils soient totalement secs. Ne pas utiliser de joint époxy pour les finitions ORO et ARGENTO et pour la version RAIN A et HONEYCOMB B dans les finitions GLOSSY BIANCO et NERO.
conseils pour le nettoyage de fin chantier	JOINT DE CIMENT : Jointoyer 0,5 m ² à la fois et bien laver à l'eau propre. Eliminer soigneusement les résidus de mastic avant qu'ils soient totalement secs. RESINE EPOXY : (seulement pour PHENOMENON ROCK GLOSSY BIANCO et PHENOMENON ROCK GLOSSY NERO). Détergent alcalin (ex. FILA CR10 ou similaire). FILA CR10 : Appliquer pur, attendre 30 minutes, puis utiliser une éponge type scotch Brite vert. Ne pas utiliser de mastic époxy pour les finitions ORO et ARGENTO, ni pour la version RAIN A et HONEYCOMB B dans les finitions GLOSSY BIANCO et NERO. PEINTURE : Nettoyer exclusivement à l'eau.
conseils pour le nettoyage courant	Il est conseillé d'utiliser un détergent neutre dilué dans l'eau. Éviter l'utilisation de produits acides ou alcalins, de cires et/ou d'agents d'imprégnation. Lors du nettoyage courant, il est recommandé d'utiliser le moins possible d'éponges abrasives (comme des pailles de fer et des éponges en fer ou en acier).
calibres (dimensions réelles)	–

Couleurs

RAIN A GLOSSY



Rain A Bianco Glossy



Rain A Nero Glossy



Rain A Oro



Rain A Argento

HONEYCOMB B GLOSSY



Honeycomb B Bianco Glossy



Honeycomb B Nero Glossy



Honeycomb B Oro



Honeycomb B Argento

ROCK GLOSSY




Rock Bianco Glossy



Rock Nero Glossy



Rock Oro



Rock Argento

Caractéristiques techniques

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	PHENOMENON
ISO 10545/3	water absorption	< 0,5%	0,1%
ISO 10545/9	resistance to thermal shock	no visible alteration	resistant
ISO 10545/12	frost resistance	no visible alteration	resistant
ISO 10545/13	resistance to chemical attacks	minimum B	A B glossy finishing
ISO 10545/14	stains resistance	minimum 3	5
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
EPD			available upon request
SDS			available upon request
BPD3			available upon request
HPD			available upon request

Emballage

SIZE	PCS-SQM	PCS-BOX	SQM-BOX	BOX-PAL	KG-BOX	KG-PAL	SQM-PAL
rain A filet 25-30 cm	13,34	5	0,375	60	4,55	273,00	22,50
rain B filet 25-30 cm	13,34	5	0,375	60	4,55	273,00	22,50
rain C filet 25-30 cm	13,34	5	0,375	60	4,55	273,00	22,50
honeycomb A filet 30-30 cm	11,11	8	0,72	42	7,50	315,00	30,24
honeycomb B filet 30-30 cm	11,11	8	0,72	42	8,55	315,00	30,24
rock filet 29-29 cm	11,90	11	0,92	42	8,10	340,00	38,64
air filet 30-30 cm	11,11	11	0,99	42	10,10	424,00	41,58
wind filet 25-25 cm	16,00	8	0,50	60	5,60	336,00	30,00
raccordo esterno honeycomb A+B 9,4-7,6-7,3 cm	86 ml	26	0,30	–	0,05	–	–